


JUNTAS DE DILATACIÓN PARA PUENTES ALTO MOVIMIENTO EN ZONAS SÍSMICAS

El sistema Herflex SCMS es recomendable para estructuras en áreas sísmicas y también para puentes y viaductos con grandes aperturas. Estas juntas presentan un sellado eficaz, bajo mantenimiento y fácil reposición.

El sistema Herflex SCMS consiste en dos módulos. Formadas por un módulo de movimiento y un módulo de puenteo. El módulo de movimiento es la parte movil formada por caucho y acero, acomodando así los movimientos previstos. El módulo metálico (módulo de puenteo) se encarga de puentear la abertura estructural.

Los modelos Herflex SCMS 350-720 cubren un rango de desde 350mm hasta los 720mm, y los modelos SCMS 720-1440, desde los 720 mm hasta los 1440mm.




SCMS 350 - 720

APLICACIONES PRINCIPALES

Estructuras con recorridos entre 350mm y 720mm Estructuras de gran tamaño Viaductos y puentes en zonas sísmicas

| ASIMÉTRICO | | | MÓDULO | | | | | | | PERNO | |
|------------|-------------------|--------------|--------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-----|--------------|-------------|
| MODELO | Recorrido (mm) | Rec. Transv. | (mm) | Wt (mm) | Wa (mm) | Wb (mm) | H (mm) | B (mm) | D* | Peso (kg) | Mxc (mm) |
| SCMS-350 | 350 (±175) | 200(±100) | 1600 | 1280 | 675 | 675 | 85 | 200 | 220 | 488 | M20 x 196 |
| SCMS-450 | 450 (±225) | 284(±142) | 1600 | 1520 | 775 | 815 | 85 | 200 | 270 | 564 | M20 x 196 |
| SCMS-540 | 540(±270) | 340(±170) | 1600 | 1760 | 875 | 955 | 85 | 200 | 320 | 641 | M20 x 196 |
| SCMS-630 | 630 (±315) | 388(±194) | 1600 | 2000 | 975 | 1095 | 85 | 200 | 370 | 763 | M20 x 196 |
| SCMS-720 | 720 (±360) | 444(±222) | 1600 | 2240 | 1075 | 1235 | 85 | 200 / | 420 | 894 | M20 x 196 |

^{*} Máxima abertura estructural en el momento de la instalación a temperatura media.



SCMS 720 - 1440

APLICACIONES PRINCIPALES

Estructuras con recorridos entre 720mm y 1440mm
Estructuras de gran tamaño
Viaductos y puentes en zonas sísmicas

| SIM | ÉTRICO | | | | | MÓI | DULO | | | | | PERNO |
|-----------|-------------------|--------------|------|------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|-----|--------------|---------------|
| MODELO | Recorrido (mm) | Rec. Transv. | (mm) | Wt (mm) | Wa (mm) | Wb1 (mm) | Wb2 (mm) | H (mm) | B (mm) | D* | Peso (kg) | M x c (mm) |
| SCMS-720 | 720(±360) | 398(±199) | 1600 | 2255 | 1045 | 675 | 675 | 85 | 200 | 420 | 931 | M20 x 196 |
| SCMS-810 | 810(±405) | 484(±242) | 1600 | 2440 | 1090 | 675 | 815 | 85 | 200 | 470 | 985 | M20 x 196 |
| SCMS-900 | 900(±450) | 568(±284) | 1600 | 2680 | 1190 | 815 | 815 | 85 | 200 | 520 | 1073 | M20 x 196 |
| SCMS-990 | 990(±495) | 624(±312) | 1600 | 2920 | 1290 | 815 | 955 | 85 | 200 | 570 | 1159 | M20 x 196 |
| SCMS-1080 | 1080(±540) | 680(±340) | 1600 | 3160 | 1390 | 955 | 955 | 85 | 200 | 620 | 1247 | M20 x 196 |
| SCMS-1170 | 1170(±585) | 728(±364) | 1600 | 3400 | 1490 | 955 | 1095 | 85 | 200 | 670 | 1336 | M20 x 196 |
| SCMS-1260 | 1260(±630) | 776(±388) | 1600 | 3640 | 1590 | 1095 | 1095 | 85 | 200 | 720 | 1425 | M20 x 196 |
| SCMS-1350 | 1350(±675) | 832(±416) | 1600 | 3880 | 1690 | 1095 | 1235 | 85 | 200 | 770 | 1513 | M20 x 196 |
| SCMS-1440 | 1440(±720) | 888(±444) | 1600 | 4120 | 1790 | 1235 | 1235 | 85 | 200 | 820 | 1602 | M20 x 196 |

^{*} Máxima abertura estructural en el momento de la instalación a temperatura media.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ELASTÓMERO

| | VALOR | NORMA | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| Dureza | 62.5 ±5 Shore A | ASTM D2240 | | | |
| Elongación a la rotura | >500% | ASTM D412. Método C | | | |
| Tensión de rotura | >17 Mpa | ASTM D412. Método C | | | |
| Resistencia de Adhesión(chapa-goma) | >11.8 N/mm | ASTM D429. Método B | | | |
| Resistencia a baja temperatura | Sin cristalizar | ASTM D746 (1 hora a -40°C) | | | |
| Resistencia a ozono | Sin grietas | ASTM D1171 (48 horas a 38°C; 25 PPHM) | | | |
| Resistencia al desgarro | >65 kN/m | ASTM D624. Método C | | | |
| Variación Volumen en agua | <2% | ASTM D471 (7 días sumergido en agua a 23°C) | | | |
| Deformación remanente compresión | <30% | ASTM D395 Método B (24 horas a 70°C) | | | |
| Envejecimiento Térmico | Variación Elongación Rotura Máx <15% Variación Tensión Rotura Máx <5% Variación Dureza Máx ≤5 Shore A | Envejecimiento ASTM D573 (168 horas a 70°C) | | | |

ACERO

| De la | VALOR | NORMA |
|-------------------------|----------|--------------------|
| Límite elástico | >235 MPa | ASTM €8-13a γ P-50 |
| Resistencia a la rotura | >400 MPa | ASTM 68-13α γ P-50 |
| Elongación a la rotura | >30% | ASTM €8-13a y P-50 |

NOTAS

- La información de la ficha técnica es indicativa y está basada en resultados experimentales del laboratorio. Herflex Sistemas no se responsabiliza si alguno de los datos facilitados varía o es erróneo.
- Asimismo, cualquier recomendación o sugerencia relacionada con el uso del producto se hace sin garantía alguna ya que el modo de empleo del producto está fuera del control de la compañía. Es por tanto, responsabilidad del cliente corroborar que el producto es el apropiado para la aplicación para la que se requiere, así como su correcta utilización.

ntales del ntales del ntales del no es l'accompositi parc. 3 R. Nav. 1, 2, 3 l'accompositi parc. 5 R. Nav. 1, 2, 3 l'accompositi parc. 6 R. Nav. 1